

FERROCOTE® B 110 MI

FLUIDO PARA ESTANQUEIDADE

FERROCOTE® B 110 MI é um fluido ligeiramente alcalino totalmente miscível em água, formulado com agentes específicos, sendo isento de óleo mineral, nitrito ou fenóis.

Aplicações

FERROCOTE® B 110 MI foi desenvolvido para atender a vários quesitos tais como: teste de estanqueidade, ou seja a verificação de vazamentos em tubos de refrigeração e serpentinas, compatível com gás 134 a usado em compressores, estampagem de média severidade e possuir boa resistência à corrosão em materiais ferrosos, zinco e suas ligas.

Recomendações de Uso

Recomendamos a utilização do FERROCOTE® B 110 MI:

- Concentrado: como protetivo para períodos entre 30 a 90 dias;
- Diluído em água em concentração variando entre 10,0 a 15,0% para teste de estanqueidade e proteção para períodos inferiores a 30 dias. A concentração deste produto em água pode ser controlado com o uso de um refratômetro ótico, multiplicando-se a leitura de refração por 4,57.

Para mais informações sobre o uso e concentração ideal consultar a nossa Assistência Técnica.

Embalagens

Para verificar a disponibilidade do produto, contate um representante.

Benefícios

- Fácil e rápida emugabilidade em água
- Excelente poder de refrigeração
- Boa proteção anticorrosiva
- Isento de óleo mineral, nitrito e fenóis
- Produto compatível com gás HFC 134 a

Saúde, Segurança e Manuseio

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para mais informações sobre armazenamento, manuseio seguro e disposição final. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e disposição final do produto estão além do nosso controle - não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer ineficácia do produto ou qualquer lesão ou dano, decorrente ou relacionados a estas condições.

Propriedades

PROPRIEDADES	VALOR TÍPICO	UNIDADE
Aspecto	Líquido límpido	-
Cor	Incolor a amarelo	-
Densidade a 25°C	1,030	g/cm ³
pH concentrado	9,00	-
Teste de corrosão, 10,0%	0	grau
Teste de miscibilidade, -36°C	Líquido límpido	-
Odor	Característico	-

Todos os cuidados necessários foram tomados para garantir que este documento seja preciso no momento de sua publicação. Tais informações podem ser afetadas por alterações posteriores à sua emissão. Esta Ficha Técnica deve ser utilizada apenas para este produto. Antes da utilização, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para obter informações sobre os perigos e parâmetros de uso do produto. Toda a responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são, por meio deste, excluídas, tanto para os resultados de desempenho do produto, quanto para a precisão destes dados, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para qualquer finalidade. 086403

